

Technická informace

AUS Deco Top

Transparentní egalizační nátěr



POPIS VÝROBKU

Použití	Transparentní egalizační nátěr je určen pro konečnou povrchovou úpravu běžných stavební povrchů. Zejména vhodný jako egalizační nátěr mozaikových omítek.
Vlastnosti	Nátěr je ředitelný vodou a na povrchu podkladu vytváří hladký a pružný povlak se zvýšenou odolností vůči usazování prachu a dalších nečistot. Vyznačuje se nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.
Vzhled	Transparentní
Materiálová báze	Akrylátová disperze

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být suchý, soudržný, vyztužený, zbaven nečistot a látek snižujících přídržnost nátěru (například prach, biotické napadení, staré nesoudržné nátěry apod.).
------------------	---

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Práce neprovádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Rozmezí pracovních teplot je +5°C až +30°C (vzduch i podklad). Nanesený materiál vhodným způsobem chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k aplikaci. Materiál se před použitím promíchá. V případě potřeby se ředí přidáním max. 5% pitné vody.
Spotřeba	0,08 – 0,1 kg/m ² (jeden nátěr)
Aplikace	Nanášá se plstěným válečkem nebo štětcem. Doporučuje se aplikovat ve dvou nátěrech.
Doba schnutí	Vysoká vzdušná vlhkost a nízká teplota prodlužují schnutí. Při teplotě +20°C a relativní vzdušné vlhkosti 65% je možná další pracovní operace na povrchu ošetřené plochy provádět až po úplném vyschnutí nátěru, nejdříve po 24 hodinách.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.

DODÁVKA

Barevný odstín	Transparentní
Balení	3,5 kg PVC kbelík, na paletě 96 ks balení, váha palety 336 kg 12 kg PVC kbelík, na paletě 33 ks balení, váha palety 396 kg

INSTRUKCE

Skladování	Na neosluněných místech v suchém prostředí při teplotě min. +5°C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky materiálu nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Likvidujte jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný.

Auswahl s.r.o.
Srnečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz