

Technická informace

AUS Farbe

Fasádní disperzní barva



POPIS VÝROBKU

Použití	Barva je určená pro konečnou povrchovou úpravu běžných stavebních materiálů, jako jsou například cementové, vápenocementové a disperzní omítky. Zejména vhodná jako egalizační nátěr vnějších tepelně izolačních systémů.
Vlastnosti	Barva vytváří matný, hladký a pružný povlak, který je vysoce vodoodpudivý a se zvýšenou odolností vůči UV záření.
Vzhled	Matný
Materiálová báze	Akrylátová disperze

TECHNICKÁ DATA

Hustota	1,5 g/cm ³
Faktor difuzního odporu μ	700
Nasákavost po 24 h	0,05 kg/m ² .h ^{0,5}
Tloušťka suché vrstvy	0,3 mm

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být suchý, soudržný, vyzrálý, zbaven nečistot a látek snižujících přídržnost následné povrchové úpravy (například prach, biotické napadení, staré nesoudržné nátěry apod.).
Příprava podkladu	Přípravený podklad se ošetří penetrací AUS Tiefgrund LF.

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Práce nelze provádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Rozmezí pracovních teplot je +5°C až +30°C (vzduch i podklad). Nanesenou barvu chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí.
Příprava materiálu	Barva se před použitím promíchá. V případě potřeby se ředí přidáním max. 5% pitné vody. Na pohledově ucelené plochy dodržovat stejnou konzistenci.
Spotřeba	0,13 - 0,17 l/m ² (2 nátěry)
Aplikace	Na připravený podklad se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním.
Zvláštní doporučení	Nanáší se minimálně ve dvou nátěrech či nástřících. Druhou vrstvu je možné aplikovat až po úplném zaschnutí předchozí. Na ucelené plochy se nanáší barva stejné výrobní šarže, v jedné pracovní operaci, dostatečným počtem zaškolených pracovníků. Nelze-li to zabezpečit, je nutno plochu vhodně rozčlenit. Při zpracování více šarží je nutné je vzájemně smísit a jednotně ředit.
Doba schnutí	Při teplotě vzduchu +20°C a jeho relativní vlhkosti 65% je doba schnutí přibližně 24 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se doba prodlužuje. Druhý nátěr je možný nejdříve po 2 hodinách.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.

DODÁVKA

Barevný odstín	Bílý nebo dle vzorníku AUSWAHL
Balení	10 l PVC kbelík, na paletě 33 ks balení, váha palety 445 kg

INSTRUKCE

Skladování	Skladovat v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotě od +5 °C do +25 °C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky nevytvrzené hmoty nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Po vytvrzení se likviduje jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný

Auswahl s.r.o.
Srnečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz