



Technická informace

AUS Modellierputz Silikon

Tenkovrstvá dekorativní omítka

POPIS VÝROBKU

Použití	Omítka je určena jako povrchová úprava běžných stavebních podkladů v exteriéru a interiéru. Pro kreativní techniky ztvárnění povrchů. Vhodná i pro konečnou povrchovou úpravu vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů.
Vlastnosti	Snadno zpracovatelná. Po vytvrzení pružná, paropropustná, odolná proti povětrnostním vlivům, UV záření a mechanickému poškození. Nanáší se ručně.
Vzhled	Jemná struktura, jejíž vzhled záleží na zvoleném způsobu aplikace.
Materiálová báze	Silikonová emulze

TECHNICKÁ DATA

Zrnitost	0,5 mm
Objemová hmotnost	cca 1,7 kg/dm ³
Faktor difúzního odporu vodních par μ	120
Součinitel vodoodpudivosti w	0,08 kg/m ² .h ^{0,5}
Přidržitost k podkladu	> 0,3 MPa
Reakce na oheň	C
Tepelná vodivost	0,68 W/(m.K)

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být rovný, suchý, soudržný, vyvrážený a zbaven nečistot a látek snižujících přidržitost omítky. Nesoudržná a znečištěná místa podkladů musí být odstraněna, případně vhodně vyspravena.
Příprava podkladu	Před nanášením omítky se podklad ošetří nátěrem pod omítku AUS Putzgrund v odstínu shodném s odstínem omítky. Omítku je možné nanášet až po úplném zaschnutí nátěru, přibližně po 12 hodinách.

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Rozmezí pracovních teplot je +5°C až +30°C, přičemž teplota podkladu musí být rovněž v tomto rozmezí. Práce se neprovádět za deště, při vyšších teplotách a na přímo osluněných plochách. Nanesenou omítku vhodným způsobem chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí.
Příprava materiálu	Omítka se před aplikací promíchá. K úpravě konzistence lze přidat 0,3 – 0,7 l čisté vody na 25 kg.
Spotřeba	V závislosti na zvolené technice aplikace.
Aplikace	Informace o možnostech zpracování v Technologickém návodu – Kreativní povrchy AUSWAHL.
Zvláštní doporučení	Na ucelené plochy použít materiál stejné výrobní šarže. Při zpracovávání více šarží se musejí vzájemně smísit a jednotně ředit. Ucelené plochy provádět omítkou stejné konzistence a dostatečným počtem zaškolených pracovníků. Nelze-li to zabezpečit, plochu vhodně rozčlenit při zohlednění možných odchylek.
Doba schnutí	Při teplotě vzduchu +20°C a relativní vlhkosti 65% je doba schnutí přibližně 24 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se doba prodlužuje.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.

DODÁVKA

Barevný odstín	Bílý nebo dle vzorníku AUSWAHL
Balení	25 kg PVC kbelík, na paletě 24 ks balení, váha palety 600 kg.

INSTRUKCE

Skladování	Skladovat v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotě od +5 °C do +25 °C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky nevytvrzené omítky nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Po vytvrzení likvidujte jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný.