

Technická informace

AUS PUR Kleber

Polyuretanové lepidlo



POPIS VÝROBKU

Oblast použití	Polyuretanové lepidlo slouží k připevňování izolačních deskových materiálů z pěnového polystyrenu k běžným stavebním podkladům, zejména při použití v zateplovacích systémech. Vhodné rovněž pro lepení parapetů a vyplňování spár.
Vlastnosti	Rozměrově stabilní s výbornou přídržností k běžným stavebním podkladům.
Materiálová báze	Polyuretanová pěna

TECHNICKÁ DATA

Tepelná vodivost	$0,035 \leq W/(m.K)$
Faktor difuzního odporu vodní páry μ	28

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být soudržný, zbaven nečistot a látek snižující přídržnost lepidla (například prach, biotické napadení, staré nesoudržné nátěry apod.).
Příprava podkladu	Podklad lze ošetřit penetračním nátěrem AUS Tiefgrund LF.

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Rozmezí pracovních teplot je $+5^{\circ}\text{C}$ až $+30^{\circ}\text{C}$. Doporučené teplota dózy s lepidlem v průběhu aplikace je 20°C .
Spotřeba	z 750 ml dózy se připevní 4 - 10 m ² izolačních desek
Aplikace	Dóza s lepidlem se před použitím důkladně protřepe. Po odstranění ochranné zátky se našroubuje na ventil aplikační pistole. Aplikace se provádí v pozici kdy dóza je dnem vzhůru. Lepidlo se nanáší na rub izolační desky aplikační pistolí jako souvislý pás po obvodu a vodorovný pruh uprostřed. Šířka pásů je minimálně 30 mm. Lepidlo se na desku nanáší v takové vzdálenosti od kraje, aby po přitlačení desky k podkladu nevnikala pěna do spár mezi deskami, ale lícovala s jejich okrajem. Deska s naneseným lepidlem se nejpozději do 2 minut přiloží ke stěně. Rovnoměrně se přitlačí k podkladu a srovná pomocí dlouhé latě. Nejpozději do 15 minut v závislosti na klimatických podmínkách lze desku vyrovnat do požadované polohy.
Doba schnutí	Při teplotě vzduchu $+20^{\circ}\text{C}$ a jeho relativní vlhkosti 65% je doba úplného vytvrzení 24 hodin. Po 2 hodinách již lze provádět případné mechanické kotvení izolačních desek.
Čištění nářadí	Čističem PU pěn – nevytvrzenou pěnu. Mechanicky – vytvrzenou pěnu.

DODÁVKA

Balení	750 ml dóza, 12 ks dóz v kartonu. 624, 840 nebo 1008 ks dóz na paletě
---------------	---

INSTRUKCE

Skladování	Na neosluněných místech v suchém prostředí při teplotě min. +5°C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby. Skladovat ve svislé poloze.
Likvidace	Prázdné dózy ve sběrně nebezpečných obalů.
Bezpečnost	Dóza je pod tlakem. Nevystavujte se slunečnímu záření a teplotám nad +50°C. Vyprázdňená dóza se neproráží a nevhazuje do ohně. Nutné uchovávat mimo dosah zdrojů zapálení.

Auswahl s.r.o.
Srnečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz