

Technická informace

AUS Travertin-Putz

Tenkovrstvá dekorativní omítka



POPIS VÝROBKU

Použití	Omítka je určena pro konečnou povrchovou úpravu běžných stavebních podkladů v exteriéru a interiéru.
Vlastnosti	Jemnozrnná omítka přírodního vzhledu imitující přírodní travertin a jeho charakteristickou strukturu slouží ke kreativnímu ztvárnění povrchové úpravy. Omítka je snadno zpracovatelná, po vytvrzení pružná, odolná proti povětrnostním vlivům, UV záření a omezeně mechanickému poškození. Omítka se nanáší ručně.
Vzhled	Imitace travertinu
Materiálová báze	Akrylátová disperze

TECHNICKÁ DATA

Zrnitost	0,5 mm
Objemová hmotnost	cca 1,7 kg/m ³
Faktor difúzního odporu vodních par μ	150
Součinitel vodoodpudivosti w	0,17 kg/m ² .h ^{0,5}
Přidržnost k podkladu	>0,3 MPa
Reakce na oheň	C
Tepelná vodivost	0,68 W/(m.K)

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být rovný, suchý, soudržný, vyzrálý a zbaven nečistot a látek snižujících přidržnost omítky. Nesoudržná a znečištěná místa podkladů musí být odstraněna, případně vhodně vyspravena.
Příprava podkladu	Před nanášením omítky se podklad ošetří nátěrem pod omítky AUS Putzgrund v odstínu shodném s odstínem omítky. Omítku je možno nanášet až po úplném zaschnutí nátěru a penetrace, přibližně po 12 hodinách.

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Rozmezí pracovních teplot je +5 °C až +30 °C, přičemž teplota podkladu musí být rovněž v tomto rozmezí. Práce se neprovádět za deště, při vyšších teplotách na a přímo osluněných plochách. Nanesenou omítku vhodným způsobem chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí po dobu 2–3 dnů.
Příprava materiálu	Omítka se před aplikací promíchá. K úpravě konzistence lze přidat maximálně 5% pitné vody.
Spotřeba	V závislosti na zvolené technice aplikace
Aplikace	Bližší informace o možnostech aplikace v Technologickém návodu – Kreativní povrchy AUSWAHL.
Zvláštní doporučení	Na ucelené plochy použít materiál stejné výrobní šarže. Při zpracovávání více šarží se musejí vzájemně smísit a jednotně ředit. Ucelené plochy provádět omítkou stejné konzistence.
Doba schnutí	Při teplotě vzduchu +20 °C a relativní vlhkosti 65% je doba schnutí přibližně 12 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se doba prodlužuje.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.

DODÁVKA

Barevný odstín	Bílý nebo dle vzorníku AUSWAHL.
Balení	25 kg PVC kbelík, na paletě 24 ks balení, váha palety 600 kg 15 kg PVC kbelík, na paletě 33 ks balení, váha palety 495 kg

INSTRUKCE

Skladování	Na neosluněných místech v suchém prostředí při teplotě min. +5°C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky nevytvrzené omítky nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Po vytvrzení likvidujte jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný.