

Техническая информация AUS Silikat-Grund

Силикатная проникающая грунтовка



ОПИСАНИЕ

Применение	Проникающая грунтовка укрепляет основание перед нанесением силикатных красок.
Свойства	Увеличивает адгезию с основанием и уменьшает его водопоглощение.
Основа связующего	Жидкое калиевое стекло с добавкой полимерной дисперсии

ОСНОВАНИЕ

Требования	Основание должно быть сухим, прочным, созревшим, без загрязнений и веществ, снижающих адгезию покрытия (например, пыль, биотические поражения, старая отслоившаяся краска и т.д.).
------------	--

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия применения	Не проводите работы в дождь, при тумане, а также при высоких температурах и на поверхностях под воздействием прямых солнечных лучей. Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +30°C (воздух и основание). Нанесенную грунтовку защищайте соответствующим образом от мороза и дождя до полного высыхания.
Подготовка материала	Перед нанесением грунтовки измените ее консистенцию до требуемой путем смешивания 1 части концентрата и 8 частей питьевой воды. Для второго слоя в соотношении 1 часть концентрата и 4 части питьевой воды.
Расход	0,17 – 0,20 л/м ² (в 1 слой)
Нанесение	На подготовленное основание наносить кистью или валиком.
Время высыхания	Высокая влажность воздуха и низкие температуры увеличивают время высыхания. При температуре + 20° C и относительной влажности воздуха 65% последующие работы на обработанной поверхности возможно проводить после того, как она полностью высохла, не ранее чем через 4 часа.
Чистка инструмента	Помыть водой сразу после использования.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Цвет	Транспарантный
Упаковка	Канистра 5 л, 99 шт. на поддоне, вес поддона 545 кг

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Хранение	В сухом помещении при температуре как минимум +5°C, не более 12 месяцев с момента изготовления.
Ликвидация	Остатки незатвердевшей грунтовки не выливать в канализацию и водоемы. После затвердевания утилизировать как строительные отходы, отходы упаковки в качестве отходов композиционного материала.
Безопасность	Продукт не является опасным.

Auswahl s.r.o.
Srnečková 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz